

## Rouge du Royans AKTERRE® - 10.014.A Ocre de Revel 10.034.C

### Fiche produit

Utilisation	Enduit intérieur de finition perspirant, à appliquer en une couche de 3 à 5 mm, manuellement ou à la machine. Il s'applique sur des supports plan et suffisamment rugueux. Les meilleurs résultats sont obtenus sur les enduits Monocouches AKTERRE® ou les enduits de base CLAYTEC®. La surface peut être travaillée de façon à donner une surface finie ou prêt-à-peindre. Rendu granuleux, couleur : Rouge du Royans ; Ocre de Revel (saumon).
Composition	Terre argileuse naturelle, sable 0-3 mm.
Propriétés physiques	Poids spécifiques 1500 kg/m <sup>3</sup> Conductivité $\Lambda = 0.66 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ Classement au feu = MO
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.014.A livré sec en sac de 25 kg soit 20 litres de mortier</li> <li>• 10.034.C livré sec en sac de 25 kg soit 20 litres de mortier</li> </ul>
Stockage	Stocker au sec et sur palette impérativement. Dans de bonnes conditions de stockage, les enduits de finition AKTERRE® sec peuvent se conserver pour une durée illimitée.
Consommation	Un sac de 25 kg à un pouvoir couvrant de 5 m <sup>2</sup> en 4 mm d'épaisseur
<b><u>Mise en œuvre</u></b>	
Préparation	Malaxage avec toutes sortes de bétonnières, de malaxeurs et de machines à projeter. En petites quantités à la main ou avec malaxeur de peintre.
Support	Les enduits en terre accrochent mécaniquement. Le support doit donc être sec, propre, solide et suffisamment rugueux. Le support peut contenir un reste d'humidité sans être trempé. Une humidification du support est conseillée pour ralentir le séchage de l'enduit afin de faciliter son application. Un support durablement humide ou contenant du salpêtre (remontées capillaires) peut détériorer l'enduit. En revanche, une humidité de l'air même extrême (salle de bains hors projection d'eau) ne pose aucun problème. Les meilleurs résultats sont obtenus sur des enduits de base en terre (CLAYTEC® Base ou monocouche AKTERRE). Sur du plâtre, des plaques de plâtre ou du béton trop lisse, appliquer au préalable une sous-couche d'accroche rugueuse et semi-imperméabilisante (Tierrafino® Contact 5.44XX - CLAYFIX® Primaire 15.02X).
Application	L'enduit est appliqué avec une truelle, une lisseuse ou projeté à la machine. L'épaisseur de l'enduit varie de 3 à 5 mm. Après un début de séchage, il faut retravailler l'enduit avec une taloche pour obtenir une surface plane. L'aspect de surface de l'enduit dépend du degré de séchage au moment de la finition et des outils utilisés (taloche-éponge, taloche-plastique ou taloche en bois). Pour obtenir une surface lisse, revenir à la lisseuse. Une fois sec, si l'enduit reste sans peinture ou autre finition, il faut passer un coup d'éponge humide suivi immédiatement d'un passage à la balayette (poil coco), afin d'éviter tout farinage. Dans tous les cas, des essais préalables sont à effectuer.
Finition	Les enduits de finition AKTERRE® peut être peint avec des peintures à l'argile (Tierrafino® Paint 5.3XXX, CLAYFIX® Badigeon) ainsi qu'avec d'autres peintures microporeuses (silicates, badigeon à la chaux, etc), ou laissé brut.
Temps de séchage	Il est de 24 à 48 heures en moyenne avec une bonne ventilation et une température adéquate. Un séchage artificiel sur chantier est possible.
Délais d'utilisation	Comme il n'y a pas de prise hydraulique ou chimique, une fois mélangé, le matériau sans fibre végétale reste utilisable indéfiniment. Il peut rester dans les machines et les tuyaux longtemps. L'effet corrosif sur les machines et le matériel est néanmoins à prendre en compte. En cas d'ajout de fibres végétales dans le mélange, après quelques jours celles-ci peuvent commencer à pourrir sans altérer les qualités techniques de l'enduit. Cependant une modification de la couleur ou de l'odeur n'est pas à exclure. Une fois sec, l'enduit peut être réhydraté et réutilisé.
Longévité et entretien	Entretenu correctement, l'enduit de finition AKTERRE® ne se détériore pas. Tout dommage peut facilement se réparer par l'application locale d'un peu de mortier (éventuellement tamisé) sur l'enduit humidifié préalablement suivie d'un passage à l'éponge humide puis à la balayette (poil coco).
Recyclage	Les enduits et matériaux en terre sont réutilisables, recyclables et compostables.