



Tradical® Stuc

Enduit chaux aérienne pour la décoration intérieure
Conforme aux DTU 26.1 et 59.1

Enduit d'intérieur décoratif à la chaux aérienne applicable sur Tradical® Décor pour la réalisation de finitions lissées ou stuquées.

Supports admissibles :
Tradical® Décor.

Mise en œuvre :
Tradical® Stuc s'applique sur Tradical® Décor ressuyé 8 h minimum.
Ne pas attendre plus de 48 heures après l'application de Tradical® Décor.

Préparation :
Malaxer en ajoutant de l'eau pour obtenir une consistance très sèche mais homogène au moins 3 minutes (9 litres d'eau par sac), puis laisser reposer 5 minutes. Ajuster la consistance après avoir re-malaxé (de 0.5 à 1 litre environ d'eau supplémentaire).

Coloration :
Il est possible de mettre à la teinte avec Tradical® Premium. Ajouter la ou les doses de Tradical® Premium dans la poudre avant de malaxer. Homogénéiser la poudre par malaxage mécanique à sec avant d'ajouter l'eau.

Conditions atmosphériques :
Se reporter aux DTU 59.1 et 26.1. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, sur des supports surchauffés, gelés ou en cours de dégel.

Conservation :
Un an en sac fermé, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement :
Sac de 15 kg

Rendement :
1 kg/m²/mm.

Epaisseur :
1 à 2 mm

Important :
Ne pas appliquer sur métaux, matières plastiques, bois, enduits ou peintures résilientes, supports gras ou farinant et les supports sujets à remontés capillaires ou atteints par les sels.
Ne pas appliquer dans un local en cours de chauffage.
Sur les supports après la pose de l'enduit, mettre la pièce en chauffe très progressivement.