



HUILE MINERALE code 2100

L' HUILE MINERALE BIOFA code 2100 est un produit de la gamme spécifique, qui nécessite une bonne connaissance de la nature du support, et dont la mise en œuvre doit respecter certaines règles :

Supports concernés :

Supports minéraux bruts exclusivement (bétons, ragréages, chapes..) sans plastifiants, ni imperméabilisants ou autres produits ou revêtements qui empêcheraient l'huile de pénétrer.

Mise en œuvre :

Sous couche :

L'ancienne sous couche code 3760 qui était recommandée uniquement sur les supports très absorbants a été retirée de la gamme, à cause de trop nombreuses mises en œuvre ou elle n'était pas nécessaire, ce qui entraînait un support bloqué et une application trop pelliculaire de l'huile minérale en finition. Dorénavant, quelle que soit l'absorption du support, l'huile minérale s'applique directement, quitte à mettre une couche de plus.

Finition :

Appliquer l'huile minérale en fines couches espacées de 24 heures environ (à 18°C et 50-55% d'hygrométrie).

Ne pas appliquer l'huile minérale en incolore (fort jaunissement ultérieur). L'huile minérale doit être teintée avec les laques solvantées pour intérieur codes 10xx, à l'exception du blanc code 1115. Ces laques peuvent être teintées d'après les coloris des nuanciers RAL, NCS ou EUROTREND. Mélanger 5% à 30% de laque teintée dans l'huile minérale. Avec un pourcentage de 30% de laque dans l'huile, la mise en œuvre est assez délicate, et l'aspect ne sera en aucun cas opacifiant comme une peinture sol.

Nous recommandons d'incorporer la laque dans un pourcentage compris entre 5% et 15% maximum. L'application doit se faire à la brosse ou au spalter, de manière « irrégulière » comme un glacis mural. Ne pas appliquer au rouleau de manière uniforme.

Ne pas teinter en blanc, une finition blanchâtre est impossible avec cette huile. Sa mise en œuvre sur un support blanc ou très clair sans le colorer est impossible également, à cause du jaunissement ultérieur.

ENTRETIEN

Avec NAPLANA code 2085 mélangé à de l'eau. Se référer aux consignes figurant sur la fiche technique du NAPLANA. Ne pas mettre de NAPLANA durant les 3 premières semaines après application de l'huile.